

Mortare uscate Adezivul Mileniului III  
**S.C. ADEPLAST® S.A.**

RO 410605 Oradea, jud. Bihor, Uzinelor 3  
Tel. 0040 259 403751, fax 0040 259 403762  
e-mail: office@adeplast.ro



OHSAS 18001:1999  
certified  
management system  
ZN 75 126 0034

Cod fiscal RO5119976, J05 / 191 / 1994

Raiffeisen Oradea, Ag.Dacia; EURO---RO92 RZBR 0000 0600 0873 0483  
Raiffeisen Oradea, Ag.Dacia; RON---RO72 RZBR 0000 0600 0868 8648  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 3.300.000 RON

www.adeplast.ro

**ADEPLAST®**

**ADEZIV PLASTIC DE FAIANȚĂ ȘI GRESIE.  
PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR.**

**AF**

**EFFECT:**

- Aderență foarte bună,
- lucrabilitate ușoară
- rezistență ridicată,

**DATE TEHNICE:**

- **compoziție:** ciment, adaosuri minerale, polimeri de îmbunătățire a aderenței, plastificali
- **necesar de apă:** 0.24 – 0.26 litri / kg (6.0 – 6.5 litri / sac)
- **timp deschis:** minim 20 minute (timp în care pe o suprafață dată cu adeziv (open time) se poate așeza faianța sau gresia)
- **alunecare:** maxim 0.5 mm.
- destinat pentru lucrări în interior sau exterior pentru faianțare sau aplicări de gresie



**DOMENII DE UTILIZARE:** Pentru lucrări de faianțare și placări de gresie din interior, sau exterior, expuse la temperaturi între -20°C și +80°C în medii umede sau uscate, pe suport rugos (tencuială cu ciment și var, BCA, beton etc.).

**CONSUM SPECIFIC:** 3 - 4 kg / m<sup>2</sup> în funcție de calitatea suprafeței suport.

**AMBALARE :** - În saci de 25 kg.

**SUPRAFAȚA SUPORT:** Suprafața suport trebuie să fie întărită, curată, uscată fără fisuri sau crăpături, aderentă și compactă, lipsită de grăsimi, pulberi, reziduiuri sfărâmițoase, săruri. Mortarul vechi cu umflături și scorojiri se îndepărtează, și se va tencui suprafața suport cu mortar obișnuit pe bază de ciment și var, sau cu mortare din familia ADEPLAST®.

**UNELTE UTILIZATE:**

- găleată
- amestecător mecanic sau manual
- mistrie
- gletieră cu dinți de 6 x 6 mm.
- Boloboc
- Tăietor de faianță

adezivi plăci ceramice ::: kituri de rostuit ::: schele ::: adeziv BCA ::: gleturi  
adeziv marmură și greso-granit ::: adeziv, kit, glet gipscarton ::: vopsele

mortare de tencuială aplicare manuală, mecanizată ::: polistiren ::: amorse  
mortare de zidărie ::: mortar antiigrasie ::: adezivi polistiren ::: tencuieli decorative

**APLICABILITATEA DUPĂ AMESTECARE CU APĂ:** Pasta din găleata își păstrează proprietățile adezive timp de cel puțin 2 ore.

**CURĂȚIREA UNELTELOR:** cu apă înainte de întărirea .

**TEMPERATURA MEDIULUI:** între +5°C și +30°C. Se va evita lucrul în bătaia directă a razelor solare.

**PREPARARE:** Pulberea se introduce în apă și se începe amestecarea. Atât recipientul cât și apa utilizată trebuie să fie curate. Se recomandă a se amesteca, deodată, o cantitate care se utilizează într-o oră. Amestecarea se face energic, de preferință mecanic (la o mașină de găurit electrică se atașează un ax cu palete), până la obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor prelucrabil. Se așteaptă 10 minute pentru desăvârșirea reacțiilor chimice și se amestecă din nou energic.

Pasta se depune pe suprafață în grosime de 4-5 mm, după care se greblează cu un dispozitiv tip pieptene, cu dinți de 6-10 mm lățime și adâncime. Greblarea pastei are avantaj dublu: crește aderența plăcii pe suport și se reduce consumul de material. Pasta depusă pe suport are proprietăți adezive timp de minim 20 minute. Capacitatea adezivă a pastei se verifică prin atingerea suprafeței cu degetele mâinii îndepărtate. Lipirea pastei pe degete înseamnă o adezivitate corespunzătoare.

#### **SUPRAFAȚA DEVINE UTILIZABILĂ:**

Rosturile se închid cu KITURI DE ROSTURI ADEPLAST® după o perioadă de întărire de minim 24 ore. Orice lucrări ulterioare pe suprafața placată se vor face după minimum 72 ore de la placare.

La temperaturi mai mici de 20°C timpul de întărire se prelungeste.

În afară de recomandările de mai sus este importantă respectarea normelor și standardelor în vigoare. Caracteristicile garantate se bazează pe experiența practică și pe testele efectuate. Condițiile specifice locației și aplicării pot varia față de cele prezentate aici, așadar, utilizarea corectă și reușită a produselor noastre nu este în sfera noastră de responsabilitate.

#### **ATENȚIE!:**

**Xi** - iritant

R 36/37 – Iritant pentru ochi și sistemul respirator

R 38 – Iritant pentru piele

R 43 – Prin contact cu pielea poate determina sensibilizare

S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

S 22 – A nu se inhala praful

S24/25 – Evitati contactul cu pielea si ochii.

S 26 – În caz de contact cu ochii se va spăla abundant cu apă

S 37 – A se purta mănuși de protecție adecvate

S 38 – În caz de ventilație insuficientă se vor folosi mijloace de protecție respiratorie adecvate

**PĂSTRAREA:** În locuri uscate, în stare închisă, pe paleți din lemn.

**TERMEN DE VALABILITATE:** 12 luni de la data fabricației, în condițiile ambalajului închis și depozitării în spații uscate.

**STANDARD DE CALITATE:** SR EN 12004 : 2001/A1:2003

**CARACTERISTICI IMPUSE:**

Nr. Crt	Denumirea caracteristicii	U/M	CARACTERISTICI AF ADEPLAST	
			IMPUS	REALIZAT
1.	Aspect	-	Pulbere de culoare gri	
2.	Aspect după întărire	-	Fără fisuri sau crăpături vizibile	
3.	Aderența initiala prin tractiune	N/mm <sup>2</sup>	0.5	0.65
4.	Aderența prin tractiune după imersare în apă	N/mm <sup>2</sup>	0.5	0.68
5.	Aderența prin tractiune după imbatrinire sub acțiunea caldurii	N/mm <sup>2</sup>	0.5	0.51
6.	Aderența prin tractiune după cicluri de îngheț-dezghet min.	N/mm <sup>2</sup>	0.5	0.56
7.	Timp deschis, aderența prin tractiune.	Minute	0.5 N/mm <sup>2</sup> după 20 minute	0.585 N/mm <sup>2</sup> după 20 minute

**PRODUCĂTOR:** S.C. ADEPLAST S.A. – Oradea, România, Societate româno – austriacă.

Codul de bare al produsului: AF adeziv pentru gresie și faianta, interior – exterior, sac 25 kg.

