

Mortare uscate Adezivul Mileniului III
S.C. ADEPLAST® S.A.

RO 410605 Oradea, Jud. Bihor, Uzinelor 3
Tel. 0040 259 403750, fax 0040 259 403762
e-mail: office@adeplast.ro



Cod fiscal RO5119976, J05 / 191 / 1994
BRD Oradea; IBAN RO12 BRDE 050S V033 8941 0500
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 3.300.000 RON

www.adeplast.ro

**COMPOZIȚIE DE GLET
PENTRU GLETUIREA PLĂCILOR DE GIPSCARTON.**

ADEPLAST®

GLET FIX

EFFECT:

- Suprafețe super-netede,
- Aplicabilitate ușoară,
- Culoare stabilă, albă
- Rezistență la razele ultraviolete

DATE TEHNICE:

- **culoarea:** albă
- **granulația:** sub 0,15 mm
- **compoziție:** ipsos, adaosuri minerale, polimeri, plastificali
- **necesar de apă:** 0,7 – 0,75 l/kg (14 - 15 l/sac)
- **început de priză:** min. 80 minute



DOMENII DE UTILIZARE: La finisarea suprafețelor de gips carton în interiorul clădirilor de locuit, pentru obținerea unor suprafețe foarte fine și netede peste care se pot aplica practice orice fel de zugrăveli.

CONSUM SPECIFIC: aproximativ 0,5 kg/m².

AMBALARE : - saci de 20 kg

SUPRAFAȚA SUPT: Suprafața suport ce urmează a fi gletuită (placa de gips carton) va fi uscată, desprafuită, fără urme de grăsimi și săruri.

Pentru egalizarea absorbției, placa de gips carton se va amorsa cu **amorsa acrilică ADEPLAST®**.

GROSIMEA STRATULUI: Se va aplica în grosime maximă de 1-2 mm.

UNELTE UTILIZATE:

- gletieră din oțel sau oțel inoxidabil
- hârtie de șlefuit fin
- găleată
- amestecător mecanic sau manual

APLICABILITATEA DUPĂ AMESTECARE CU APĂ: Timp de minim 80 minute

adezivi plăci ceramice ::: kituri de rostuit ::: schele ::: adeziv BCA ::: gleturi
adeziv marmură și greso-granit ::: adeziv, kit, glet gips carton ::: vopsele

mortare de tencuială aplicare manuală, mecanizată ::: polistiren ::: amorse
mortare de zidărie ::: mortar anfilgrasie ::: adezivi polistiren ::: tencuiele decorative

CURĂȚIREA UNELTELOR: Cu apă înainte de întărirea.

TEMPERATURA MEDIULUI: între +5 °C și + 30 °C. Se va evita bătaia directă a razelor solare.

PREPARARE: Pulberea se introduce în apă. și se începe amestecarea. Atât recipientul cât și apa utilizată trebuie să fie curate. Amestecarea se face energic, de preferință mecanic (la o mașină de găurit electrică se atașează un ax cu palete). Se continuă operația până la obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor prelucrabil. Se așteaptă 10 minute pentru desăvârșirea reacțiilor chimice și se amestecă din nou energic. Gletul astfel obținut se întinde în straturi subțiri cu gletieră (preferabil gletieră metalică din material inoxidabil) pe suport.

În cazul aplicării a mai multe straturi, următorul strat se va aplica după întărirea stratului precedent adică după minim 6 ore.

SUPRAFAȚA DEVINE ȘLEFUIBILĂ: după 24 ore. La temperaturi sub 20 °C timpul de întărire se prelungește.

ATENȚIE!:

Xi - iritant

R 36/37 – Iritant pentru ochi și sistemul respirator

R 38 – Iritant pentru piele

R 43 – Prin contact cu pielea poate determina sensibilizare

S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

S 22 – A nu se inhala praful

S24/25 – Evitati contactul cu pielea si ochii.

S 26 – În caz de contact cu ochii se va spăla abundant cu apă

S 37 – A se purta mănuși de protecție adecvate

S 38 – În caz de ventilație insuficientă se vor folosi mijloace de protecție respiratorie adecvate

PĂSTRAREA: În locuri uscate, în stare închisă, pe paleți din lemn.

TERMEN DE VALABILITATE: 6 luni de la data fabricației, în condițiile ambalajului închis și depozitării în spații uscate.

STANDARD DE CALITATE: SR EN 13279-1:2005

CARACTERISTICI IMPUSE:

Nr. crt.	Denumirea caracteristicii	U/M	CARACTERISTICI SGI	
			IMPUSE	REALIZAT
1.	Aspect	-	Pulbere omogena	
2.	Reacția la foc	-	Clasa A1	Clasa A1
3.	Rezistența Rc. Min. (marca)	N/mm ²	Min 2	4.35
4.	Rezistența termică	m ² .K/W	-----	0.03
5.	Aspect după întărire	-	Masa uniformă netedă, fără fisuri sau crăpături vizibile	
7.	Inceput de priză min.	Min.	Min 20	114
9.	Rezistența la încovoiere	N/mm ²	Min 1	2.04
11.	Aderența la suport	N/mm ²	Min 0.1	1.03

PRODUCĂTOR: S.C. ADEPLAST S.A.

Codul de bare al produsului: GletFIX, glet pentru plăci de gips carton, sac 20kg.



5 9 4 5 7 6 2 1 0 0 1 1 7 7