

Mortare uscate Adezivul Mileniului III
S.C. ADEPLAST® S.A.

RO 410605 Oradea, Jud. Bihor, Uzinelor 3
Tel. 0040 259 403750, fax 0040 259 403762
e-mail: office@adeplast.ro



Cod fiscal RO5119976, J05 / 191 / 1994
BRD Oradea; IBAN RO12 BRDE 0505 V033 8941 0500
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT: 3.300.000 RON

www.adeplast.ro

MORTAR ANTIIGRASIE

ADEPLAST®

MAI

EFFECT:

- Eliminarea eflorescențelor de ingrasie,
- Aerisirea mai bună a peretelui,
- Eliminarea urcării osmotice a apei prin tencuială

DATE TEHNICE:

- **compoziție:** ciment, adaosuri minerale, polimeri de îmbunătățire a aderenței, plastificali, adaosuri speciale antiigrasie
- **necesar de apă:** 0,28 – 0,32 l/kg (7,0 - 8,0 litri / sac)
- **timp de găleată:** minim 2 ore (timp în care rămâne lucrabilă o pastă pregătită)
- **destinat** pentru lucrări în interior sau exterior pentru eliminarea eflorescențelor și a altor fenomene de ingrasie de pe pereți.

DOMENII DE UTILIZARE: La tencuirea pereților cu igrasie, de exemplu la băi, coridoare, pivnițe, camere de locuit, case vechi în interior sau exterior.

CONSUM SPECIFIC: circa 10-18 kg/m² la fiecare cm grosime .

AMBALARE : - În saci de 25 kg.

SUPRAFAȚA SUPT: Tencuiala veche se îndepărtează până la zidărie pe o porțiune de minim 50 cm + grosimea peretelui peste nivelul igrasiei. Se perie restul de tencuială cu o perie de sârmă și mortarul dintre rosturi se îndepărtează cu ajutorul unei scoabe pe o adâncime de 0,5-1 cm.

PREPARARE: Pulberea se introduce în apă. și se amestecă energic, de preferință mecanic până la obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor prelucrabil. Se recomandă a se amesteca deodată o cantitate care se utilizează în maximum 3 ore. Se așteaptă 10 minute pentru desăvârșirea reacțiilor chimice și se amestecă din nou energic. Este recomandat ca amestecarea să se facă în betonieră, și să se lasă în funcțiune până la epuizarea întregii cantități de mortar din betoniera.

MOD DE APLICARE: Suportul astfel pregătit se amorsează cu MORTAR ANTIIGRASIE – ADEPLAST® diluat cu apă, până ajunge la consistența unui strop obișnuit de ciment. După amorsare se lasă să se zvânte timp de 1 - 2 ore. Se aplică peste amorsă stratul de tencuială MORTAR ANTIIGRASIE – ADEPLAST® în straturi succesive, de max. 1 cm. Timpul de așteptare între straturi este de minim 8 - 10 ore. Nerespectarea tehnologiei poate conduce la alunecarea mortarului de pe zidărie. Tencuiala se va trage pe perete cu un dreptar de lemn sau metal.



adezivi plăci ceramice ::: kituri de rostuit ::: schele ::: adeziv BCA ::: gleturi
adeziv marmură și greso-granit ::: adeziv, kit, glet gipscarton ::: vopsele

mortare de tencuială aplicare manuală, mecanizată ::: polistiren ::: amorse
mortare de zidărie ::: mortar antiigrasie ::: adezivi polistiren ::: tencuiele decorative

Suprafața trebuie să fie bine închisă fără găuri sau denivelări. Un efect corespunzător se va obține la grosimi mai mari de 2,5 cm de tencuială.

Tencuiala realizată cu **sistemul de mortar antiigrasie** poate fi acoperit cu vopsele pe bază de silicat, mortare nobile cu silicat, vopsele de dispersie, vopsele cu var.

Este interzisă gletuirea cu glet de ipsos, vopsire cu humă, sau acoperirea cu tapet, sau vopsele de ulei.

Instalația electrică care se montează în locurile finisate cu mortar antiigrasie va fi fixată cu mortar antiigrasie și nicidecum cu ipsos. În caz contrar va apărea igrasia pe zona în care există ipsos.

La temperaturi ridicate sau la soare, se recomandă umezirea suprafeței înainte de aplicare.

APLICABILITATEA DUPĂ AMESTECARE CU APĂ: Pasta din găleata își păstrează proprietățile timp de cel puțin 2 ore.

CURĂȚIREA UNELTELOR: Cu apă înainte de întărirea

TEMPERATURA MEDIULUI ÎN TIMPUL APLICĂRII: între +5 °C și +30 °C. Se va evita bătaia directă a razelor solare.

ATENȚIE!:

Xi - iritant

R 36/37 – Iritant pentru ochi și sistemul respirator

R 38 – Iritant pentru piele

S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

S 22 – A nu se inhala praful

S24/25 – Evitați contactul cu pielea și ochii.

S 26 – În caz de contact cu ochii se va spăla abundent cu apă

S 37 – A se purta mănuși de protecție adecvate

S 38 – În caz de ventilație insuficientă se vor folosi mijloace de protecție respiratorie adecvate

S 46 – În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și i se arăta ambalajul sau eticheta.

PĂSTRAREA: În locuri uscate, în stare închisă, pe paleți din lemn.

TERMEN DE VALABILITATE: 12 luni de la data fabricației, în condițiile ambalajului închis și depozitării în spații uscate pe paleți de lemn.

STANDARD DE CALITATE: SR EN 998-1:2004

CARACTERISTICI IMPUSE:
MORTAR PENTRU TENCUIRE ANTIIGRASIE MAI - ADEPLAST®

Nr. crt.	Denumirea caracteristicii	U/M	CARACTERISTICI	
			IMPUS	REALIZAT
1.	Aspect	-	Pulbere de culoare gri	
2.	Aspect după întărire	-	Netedă fără fisuri sau crăpături vizibile	
3.	Granulația maximă	Mm	2,5	2,5
4.	Densitatea aparentă în stare uscată	Kg/m ³	-----	1300
5.	Absorbția de apă prin capilaritate	Kg/m ² .m in ^{1/2}	W2	0.066 (W2)
6.	Coefficient de permeabilitate la vapori de apă.			5/20
7.	Rezistența la compresiune min.	N/mm ²	Min 6	7.62
8.	Conductivitatea termică	W/m.K	-----	0.476
9.	Aderență după cicluri de condiționare	N/mm ²	-----	1.11
10.	Pierdere rezistență după 25 de cicluri îngheț – dezgheț	% max	25	4.69
11.	Volumul capilarelor	%	-	24,14
12.	Pierdere de masă după 25 de cicluri îngheț – dezgheț	% max	5	2.08
13.	Permeabilitatea la apă pe suporturi după cicluri de condiționare	ml/cm ² dupa 48 de ore	Max 1	0.229-0.238

PRODUCĂTOR: S.C. ADEPLAST S.A..

Codul de bare al produsului: Mortar antiigrasie, sac 25 kg.

