

Mortare uscate Adezivul Mileniului III  
**S.C. ADEPLAST® S.A.**

RO 410605 Oradea, Jud. Bihor, Uzinelor 3  
Tel. 0040 259 403750, fax 0040 259 403762  
e-mail: office@adeplast.ro



Cod fiscal RO5119976, J05 / 191 / 1994  
BRD Oradea; IBAN RO12 BRDE 050S V033 8941 0500  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT: 3.300.000 RON

www.adeplast.ro

## MORTAR SUPER PLASTIC PENTRU TENCUIELI ȘI REPARAȚII

**ADEPLAST®**

## MSF

### EFFECT:

- Aderență foarte bună,
- Lucrabilitate ușoară,
- Suprafață foarte fină

### DATE TEHNICE:

- **compoziție:** ciment, adaosuri minerale, polimeri de îmbunătățire a aderenței, plastificali
- **necesar de apă:** 0,20 – 0,22 l/kg (5,0 - 5,5 litri / sac)
- **timp de găleată:** minim 3 ore ( timp în care rămâne lucrabilă o pastă pregătită)
- **destinat** pentru lucrări în interior sau exterior pentru finisarea tencuielilor brute, inaintea vopsirii sau gletuirii.
- **granulația maximă:** 1,2 mm



**DOMENII DE UTILIZARE:** Pentru lucrări de finisare ale tencuielilor brute inaintea gletuirii sau a altor finisaje nobile

- În interiorul sau exteriorul clădirilor pentru finisarea tencuielilor brute
- repararea tencuielilor brute fisurate și denivelate,
- strat de tinci
- nivelarea suprafețelor inainte de faianțare
- nivelarea suprafețelor inainte de aplicare de mortar nobil colorat
- nivelarea suprafețelor inainte de vopsitorii

**Nu se recomandă a fi aplicat pe lemn, materiale plastice, metale și pe suprafețe din ipsos.**

**CONSUM SPECIFIC:** circa 3-4 kg/m<sup>2</sup>

**AMBALARE :** - În saci de 25 kg.

**SUPRAFAȚA SUPPORT:** Se aplică pe tencuiala brută întărită cel puțin 28 zile, curată, și sănătoasă, fără exfolieri, pete de ulei, praf, sau alte impurități mecanice.

**UNELTE UTILIZATE:** - găleată, amestecător mecanic sau manual, mistrie, gletieră, bidinea, drișcă cu burete roșie sau cu polistiren

adezivi plăci ceramice ::: kituri de rostuit ::: schele ::: adeziv BCA ::: gleturi  
adeziv marmură și greso-granit ::: adeziv, kit, glet gipscarton ::: vopsele

mortare de tencuală aplicare manuală, mecanizată ::: polistiren ::: amorse  
mortare de zidărie ::: mortar anflgrasie ::: adezivi polistiren ::: tencuieli decorative

**PREPARARE:** Pulberea se introduce în apă. și se amestecă energic, de preferință mecanic până la obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor prelucrabil.. Se recomandă a se amesteca deodată o cantitate care se utilizează în maximum 3 ore.. Se așteaptă 10 minute pentru desăvârșirea reacțiilor chimice și se amestecă din nou energic.

**MOD DE APLICARE:** Peretele ce urmează a se finisa se umezește bine cu apă. se lasă să se zvânte, după care se aplică mortarul ADEPLAST MSF cu o gletieră, în grosime de 1 – 2 mm. Atunci când la pipăit nu se mai lipește de deget, se umezește ușor și se drișcuiește cu drișcă din burete sau polistiren, obținând o suprafață fină, uniformă.

**ATENȚIE: NU SE APLICĂ ÎN BĂTAIA DIRECTĂ A RAZELOR SOLARE.**

După 72 de ore se poafe gletui cu glet de ipsos ( SUPER GLET DE IPSOS, GLET PENTRU PEREȚI ADEPLAST) sau glet de ciment ( GLET UNIVERSAL, GLET ALBĂ CA ZĂPADA ADEPLAST).

**APLICABILITATEA DUPĂ AMESTECARE CU APĂ:** Pasta din găleata își păstrează proprietățile timp de cel puțin 3 ore.

**CURĂȚIREA UNELTELOR:** Cu apă inaintea întăririi

**TEMPERATURA MEDIULUI LA APLICARE:** intre +5 °C și + 30 °C. Se va evita bătaia directă a razelor solare. La temperaturi ridicate sau la soare, se recomandă umezirea suprafeței înainte de aplicare.

**ATENȚIE:**

**Xi** – iritant

R 36/37 – Iritant pentru ochi și sistemul respirator

R 38 – Iritant pentru piele

R 43 – Prin contact cu pielea poate determina sensibilizare

S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

S 22 – A nu se inhala praful

S24/25 – Evitati contactul cu pielea si ochii.

S 26 – În caz de contact cu ochii se va spăla abundant cu apă

S 37 – A se purta mănuși de protecție adecvate

S 38 – În caz de ventilație insuficientă se vor folosi mijloace de protecție respiratorie adecvate

**PĂSTRAREA:** În locuri uscate, în stare închisă, pe paleți din lemn.

**TERMEN DE VALABILITATE:** 12 luni de la data fabricației, în condițiile ambalajului închis și depozitării în spații uscate.

**STANDARD DE CALITATE:** SR EN 998-1:2004

**CARACTERISTICI IMPUSE**

Nr. crt.	Denumirea caracteristicii	U/M	CARACTERISTICI	
			IMPUS	REALIZAT
1.	Aspect	-	Pulbere de culoare gri	
2.	Aspect după întărire	-	Netedă fără fisuri sau crăpături vizibile	
3.	Granulația maximă	Mm	1.2	1.2
4.	Densitatea aparenta in stare uscata	Kg/m <sup>3</sup>	-----	1370
5.	Absorbția de apă prin capilaritate	Kg/m <sup>2</sup> .m in <sup>1/2</sup>	W0	0.98 (W0)
6.	Coefficient de permeabilitate la vapori de apă.			5/20
7.	Rezistența la compresiune min.	N/mm <sup>2</sup>	Min 3	4.39
8.	Conductivitatea termică	W/m.K	-----	0.42
9.	Aderență pe caramidă	N/mm <sup>2</sup>	Min 0.1	0.18
10.	Pierdere rezistență după 25 de cicluri îngheț – dezgheț	% max	25	7.13
11.	Pierdere de masă după 25 de cicluri îngheț – dezgheț	% max	5	0.41

**PRODUCĂTOR:** S.C. ADEPLAST S.A.

Codul de bare al produsului: Mortar superplastic pentru tencuieli și reparații, sac 25 kg.

